

Epoxyfabriken AB

Produktblad EF 100

EF 100 är en 2-komponent, Epoxymassa som är fri från lösningsmedel. Den är sammansatt för att möta högt ställda krav inom industrin. Den krymper inte, krackelerar inte, är hård men ändå elastisk. Tål både kyla, värme, varsle, urin samt de flesta kemikalier. Produkten är behaglig och säker att arbeta med.

Ingen brandfara eller obehaglig lukt som kräver särskilda åtgärder.

Användningsområden

EF 100 är "esset i leken" och har ett brett användningsområde. Ex prajmning av golv, bindemedel i golvbeläggningar med färgad sand i olika kulörer och storlekar. Lackningar och lagningar där kraven är "extra" höga. Samt svinstallar där kraven är "extra" höga.

Teknisk data

| | |
|-------------|--|
| Bindemedel: | låg molekylär epoxiharts och addukterad härdare. |
| Torrhalt: | ca 100 % vikt. |
| Densitet: | ca 1,05 g/cm ³ . |
| Glans: | Blank. |
| Kulör: | Klar. |
| Förtunning: | Lösningsmedel tex. Aceton. |

Blandningsförhållande

A+B 100:50 i vikt.

Förvaring: I rumstemperatur., känslig för kyla.

Brukstid efter ca: 0,5 tim.

Temperaturen får ej understiga 10 c.

Dammtorr efter ca: 6-8 tim. gångbar efter 12 tim vid 20 c.

Kemikaliebeständigt efter 7 dygn.

Kjell Anderberg 0705-83 16 76

www.epoxyfabriken.se