

Epoxyfabriken AB

Produktblad EF 180 EF 380

EF 180 är en vattenspädbar 2-komponent, färdig klar epoxy som även finns i kulör. Den ger en halvblank yta med god slitstyrka. Har en bra resistens mot kemikalier, varsle och urin. Den är diffusionsöppen och i det närmaste luktfri.

Ger en lättstädad yta då smuts ej sugas ner och fastnar i tex. betong.

Användningsområden

EF 180 EF 380 För industri- och lagerlokaler, kycklingstallar, odyl. Används även som dammbindning på betonggolv, väggar **och ishallar**. EF 180 används som topplack vid flingat golv med extra god slitstyrka krävs.

Teknisk data

Bindemedel:	låg molekylär epoxiharts.
Torrhalt:	ca 45 % vikt.
Densitet:	ca 1,0 g/cm.
Glans:	Halvblank.
Kulör:	Transparent. Kulörer, ljusgrå, mörkgrå, gul, röd, blå, grön, vit och svart
Förtunning:	Vatten.

Blandningsförhållande

A+B= 1:4 Viktförhållande. Komponenterna skall blandas omsorgsfullt.

För kulör: Tillsätt ca. 0,6 – 1 L Vatten.

Förvaring: I rumstemperatur.

Brukstid efter ca: 1 tim.

Temperaturen får ej understiga 10 c.

Dammtorr efter ca: 6-8 tim. gångbar efter 12 tim vid 20 c.

Tillse att ha god ventilation vid utförandet.

Kjell Anderberg 0705-83 16 76

www.epoxyfabriken.se