

# Epoxyfabriken AB

## Produktblad EF 300

EF 300 är en 2-komponent färgad epoxi. Som ger en blank yta med god slitstyrka. Har en bra resistens mot kemikalier och urin. Den är i det närmaste luktfri, samt fri från lösningsmedel.

### Användningsområden

**EF 300 används som tjockfilmsmålning på trafikerade ytor. Kan även användas som en massabeläggning med en tillsats av enbart fin sand då bygger den 2 - 4 mm som bör piggrollas. Den fungerar även som fuktspärr / tätskick.**

### Teknisk data

Bindemedel: lågmolekylär epoxiharts och härdare, av adukttyp.

Torrhalt: 100 % vikt.

Densitet: ca 1,3 g/cm<sup>3</sup>.

Glans: blank.

Kulör: ljusgrå, grå, gul, röd, blå samt grön.

Förtunning: lösningsmedel aceton.

### Blandningsförhållande

A+B viktförhållande, **1: 0,25. vid gjutning ca 1,5 cm åt gången.**

Förvaring: i rumstemperatur.

Brukstid efter ca: 30 min.

Temperaturen får ej understiga 10 c.

Dammtorr efter ca: 8-10 tim. gångbar efter 12 tim vid 20 c.

Tillse att ha god ventilation vid utförandet.

Kjell Anderberg 0705-83 16 76

[www.epoxyfabriken.se](http://www.epoxyfabriken.se)