

Epoxyfabriken AB

Produktblad EF 300

EF 300 är en 2-komponent färgad epoxi. Som ger en blank yta med god slitstyrka. Har en bra resistens mot kemikalier och urin. Den är i det närmaste luktfri, samt fri från lösningsmedel.

Användningsområden

EF 300 används som tjockfilmsmålning på trafikerade ytor. Kan även användas som en massabeläggning med en tillsats av enbart fin sand då bygger den 2 - 4 mm som bör piggrollas. Den fungerar även som fuktspärr / tätskick.

Teknisk data

Bindemedel: lågmolekylär epoxiharts och härdare, av adukttyp.

Torrhalt: 100 % vikt.

Densitet: ca 1,3 g/cm³.

Glans: blank.

Kulör: ljusgrå, grå, gul, röd, blå samt grön.

Förtunning: lösningsmedel aceton.

Blandningsförhållande

A+B viktförhållande, 1: 0,35

A+B volymförhållande, 1: 0,35, komponenterna blandas omsorgsfullt.

Förvaring: i rumstemperatur.

Brukstid efter ca: 30 min.

Temperaturen får ej understiga 10 c.

Dammtorr efter ca: 8-10 tim. gångbar efter 12 tim vid 20 c.

Tillse att ha god ventilation vid utförandet.

Kjell Anderberg 0705-83 16 76

www.epoxyfabriken.se